



KUPSA
c o a t i n g s

Industrias Químicas Kupsa

✉ Aptdo. de correos 1081
26080 LOGROÑO. LA RIOJA (ESPAÑA).
☎ 945 62 22 25 Fax: 945 62 22 31
E-mail: kupsa04@kupsa.es

Kupsa Coatings Sp. z o.o.

✉ ul. Nowa 4
84-123 REKOWO GÓRNE, POLSKA.
☎ (+48) 58 742 94 95
E-mail: kupsa@kupsa.pl

KUPSAFOND®

Seria Rapid Blanco

Biały podkład poliuretanowy

Symbol: **UP 1013 T**

Opis produktu

Biały podkład poliuretanowy o wysokiej sile krycia, łatwy w szlifowania

Komponenty

CH5418B	Katalizator standardowy (dod. 50% wag.)
lub	
CH2818B	Katalizator szybki (dod. 50% wag.)
DU5102M	Rozcieńczalnik

Właściwości fizyko-chemiczne

Gęstość:	1.400 g/m ² ± 0.010 przy 20°C
Zawartość części stałych:	71% ± 2
Lepkość:	85" ± 2 w ISO 6, przy 20°C
Lepkość mieszanki:	23" w ISO 5, przy 20°C
Czas przydatności mieszanki:	około 4 godzin
Stopień połysku:	nie dotyczy

Sposoby aplikacji:

Produkt przeznaczony do aplikacji natryskowej. Zalecana ilość nakładana 150 - 200 g/m². Schnięcie do szlifu 3-4 godzin w zależności od warunków suszenia. Naniesienie farby nawierzchniowej zaleca się nie wcześniej niż 24 godziny od aplikacji ostatniej warstwy podkładu.

Schnięcie:

Schnięcie swobodne – w temperaturze pokojowej, temperatura schnięcia powinna być stała w całym okresie suszenia; należy unikać gwałtownego przepływu powietrza suszącego – może spowodować to nierównomierne schnięcie powłoki oraz możliwe defekty na powierzchni.

Schnięcie w tunelu – należy zapewnić stopniowy wzrost temperatury w tunelu suszarniczym; maksymalna temperatura schnięcia dla produktów poliuretanowych wynosi 45 – 50°C. Przepływ powietrza w tunelu do 0,5m/min.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony na podłoże MDF. Odpowiednio przygotowuje podłoże do aplikacji farb nawierzchniowych w tym wysokopołyskowych. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia oraz łatwością szlifowania.

Przechowywanie, dostępne opakowania:

Maksymalny czas składowania:	12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.
Dostępne opakowania:	Metalowe puszki o pojemności 25 kg

Środki bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na etykiecie produktu oraz zawartych w karcie charakterystyki.